



## 2K Uni Clear Coat 4:1

Artikelnr.: 92023

**Algemene omschrijving** : 2K Uni Clear Coat is een niet vergelende, kras- en slijtvaste, chemicaliën resistente, watergedragen 2-componenten blanke lak. 2K Uni Clear Coat heeft een uitstekende hechting en dient als permanente, duurzame, chemicaliën resistente beschermlaag tegen o.a. vuil en vocht.

De 2K Uni Clear Coat is geschikt voor binnen en buiten toepassingen.

**Toepassing** : Toplaag voor vrijwel alle ondergronden welke zijn voorzien van een geschikte primer/voorbehandeling.

### Eigenschappen

Basis : Gemodificeerde acrylaatharsen i.c.m. polyisocyaanaat  
Kleur : Blank  
Glansgraad : Mat, halfglans, glans en hoogglans  
Viscositeit : 25 - 30 sec (DIN Cup 4 mm/ 20°C)  
Dichtheid : 1.01 kg/l  
VOC : < 80 g/l (gemixt met de Uni Hardener)  
Vaste stofgehalte : 43 % (op volume)  
Theoretisch rendement : 15 - 20 m<sup>2</sup> per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

### Mengverhouding



: 4:1 met Uni Hardener, art. 72023.

### Verwerkingsgegevens



: Eerst de Uni Clear Coat zeer goed mengen met de verharder. Daarna verdunnen met water en nogmaals goed roeren voor gebruik.

Product verdunnen met water, 15 - 20%.

### Potlife



: Ca. 2 - 3 uur bij 20°C.

**Temperatuur verwerking** , : 10 - 30°C.

**opslag en transport** : Luchtvochtigheid maximaal 80%.




## 2K Uni Clear Coat 4:1

Artikelnr.: 92023

**Behandeling ondergrond** : De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Onbehandelde ondergronden eerst voorzien van een geschikte hechtlaag. Reeds behandelde ondergronden goed reinigen en schuren en eventueel voorzien van een geschikte hechtlaag.

**Gereedschap**




**Aanbevolen spuitinstelling** : 2K Uni Clear Coat tussen 15 - 20% verdunnen met water.  
1.1 - 1.2 mm spuitopening  
3 bar spuitdruk

**Reiniging gereedschap** : Met Guncleaner WB en/of water.

**Aanbevolen lagen** : 2 lagen.  
Eerste laag dun (net gesloten) aanbrengen. Tweede dunne laag pas aanbrengen als de witverkleuring van de eerste laag is verdwenen.

**Laagdikte** : 30 - 40 micrometer droog (bij 2 lagen).

**Droging bij 20°C**



Gebruik van ventilatoren zal het droogproces versnellen.

**Veiligheid** : De gebruiker van dit product dient zich te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu. Vraag voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op.

**Houdbaarheid** : In ongeopende verpakking ca. 1 jaar, mits de verpakking koel, droog en vorstvrij is opgeslagen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

De technische gegevens uit deze publicatie steunen op onze huidige kennis en leveren u vrijblijvend een beeld van de toepassingsmogelijkheden. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad is uitgesloten. Wij behouden ons het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch informatieblad zijn geldigheid.