



2K Uni Floor Coat 1:1

Artikelnr.: 91423

Algemene omschrijving : 2K Uni Floor Coat is een universele, watergedragen, sneldrogende epoxy vloercoating met een uitstekende hechting en goede weerstand tegen chemicaliën en is makkelijk te rollen.
De 2K Uni Floor Coat is voor binnen.

Aanbevolen toplaag voor vloeren : 2K Uni Clear Coat SR 4:1 - art. 96123

Toepassing : 2K Uni Floor Coat is geschikt voor nagenoeg alle behandelde minerale ondergronden binnen. Voorbehandeling ondergrond met 1K of 2K Floor Bond. Altijd eerst testen op hechting.

Eigenschappen

Basis	: Polyamine i.c.m. epoxyhars
Kleur	: Lichtgrijs, middengrijs, donkergrijs
Glansgraad	: Mat
Viscositeit (RFU)	: 30 - 40 sec (DIN Cup 4 mm/ 20°C)
Dichtheid	: 1.50 kg/l, afhankelijk van de kleur
VOC (RFU)	: < 20 g/l (gemixt met de Epoxy Uni Hardener)
Vaste stofgehalte	: 48 % (op volume)
Theoretisch rendement	: 1 - 3 m ² per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

Mengverhouding :  1:1 met Uni Hardener, art. 76213.

Verwerkingsgegevens :  De 2K Uni Floor Coat zeer goed mengen met de verharder.
Product eventueel verdunnen met max. 5% water.

Potlife :  Ca. 2 - 3 uur bij 20°C.

Temperatuur verwerking, opslag en transport : 10 - 30°C.
Luchtvochtigheid maximaal 80%.



2K Uni Floor Coat 1:1

Artikelnr.: 91423

Behandeling ondergrond : De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reeds geschilderde ondergronden goed reinigen en schuren. Onbehandeld/gevlinderd beton moet vrij zijn van cementshuid, vet en stof. Gebruik Etching cleaner om onbehandeld beton en/of gevlinderd beton type B55 te reinigen.

Voorbehandeling bij zuigende ondergronden : 1K of 2K Floor Bond.
Rendement: ca. 10 m² per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

Gereedschap :  Kwast en roller.

Aanbevolen aantal lagen : 1 laag Floor Bond en 1 of 2 lagen Floor Coat.

Reiniging gereedschap : Met Guncleaner/kwastreiner WB en/of water.

Laagdikte : Floor Bond: 100 µm nat per laag.
Floor Coat: 200 µm nat per laag.

Droging bij 20°C :  Altijd zorgen voor voldoende ventilatie.
Stofdroog ca. 30 minuten
Licht belastbaar na 24 uur
Volledig belastbaar na 1 week

Gebruik van ventilatoren zal het droogproces versnellen.

Veiligheid : De gebruiker van dit product dient zich te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu. Vraag voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op.

Houdbaarheid : In ongeopende verpakking ca. 1 jaar, mits de verpakking koel, droog en vorstvrij is opgeslagen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

De technische gegevens uit deze publicatie steunen op onze huidige kennis en leveren u vrijblijvend een beeld van de toepassingsmogelijkheden. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad is uitgesloten. Wij behouden ons het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch informatieblad zijn geldigheid.