



1K Uni Primer

Artikelnr.: 60313

Algemene omschrijving : Uni Primer is een universele, watergedragen, matte primer met een uitstekende hechting, roestwerende eigenschappen en een groot uitstrijkvermogen. De Uni Primer kan binnen en buiten aangebracht worden. Op vloeren alleen binnen of op overdekte vloeren buiten.

Aanbevolen toplaag : 1K Uni Coat - art. 30402
2K Uni Clear Coat 4:1 - art. 92023

Toepassing : Uni Primer is geschikt voor diverse metalen en minerale ondergronden binnen en buiten en kan vrijwel direct aangebracht worden. Altijd eerst testen op hechting.

Eigenschappen

Basis : Hoogwaardige PU gemodificeerde acrylaatdispersies
Kleur : Lichtgrijs, donkergrijs
Glansgraad : Mat
Viscositeit : 30 - 34 sec (DIN Cup 8 mm/ 20°C)
Dichtheid : 1.10 - 1.25 kg/l, afhankelijk van de kleur
VOC : < 20 g/l (onverdund)
Vaste stofgehalte : 43 % (op volume)
Theoretisch rendement : Ca. 15 m² per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

Verwerkingsgegevens :  Goed roeren voor gebruik.

Product eventueel verdunnen met water, max. 15%.

Temperatuur verwerking, opslag en transport : 10 - 30°C.
Luchtvochtigheid maximaal 80%.



1K Uni Primer

Artikelnr.: 60313

Behandeling ondergrond : De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Bij metalen ondergronden eerst de metaaloxides verwijderen. Reeds geschilderde ondergronden goed reinigen en schuren. Onbehandeld/gevlinderd beton moet vrij zijn van cementschors, vet en stof. Gebruik Etching cleaner om onbehandeld beton en/of gevlinderd beton type B55 te reinigen.

Gereedschap



: Kwast, roller en/of HVLP spuitpistool.

Aanbevolen spuitinstelling : Uni Primer 10 - 15 % verdunnen.
1.2 - 1.3 mm spuitopening.
Spuitdruk van 3 bar.

Reiniging gereedschap : Met kwastreiniger WB en/of water.

Aanbevolen aantal lagen : 2.

Laagdikte : 30 - 40 µm droog per laag.

Droging bij 20°C



: Altijd zorgen voor voldoende ventilatie.
Tussen de lagen circa 30 minuten wachten.

Stofdroog ca. 30 minuten
Hanteerbaar ca. 1 uur

Gebruik van ventilatoren zal het droogproces versnellen.

Veiligheid : De gebruiker van dit product dient zich te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu. Vraag voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad op.

Houdbaarheid : In ongeopende verpakking ca. 1 jaar, mits de verpakking koel, droog en vorstvrij is opgeslagen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

De technische gegevens uit deze publicatie steunen op onze huidige kennis en leveren u vrijblijvend een beeld van de toepassingsmogelijkheden. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad is uitgesloten. Wij behouden ons het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch informatieblad zijn geldigheid.